



ЗАЩИТА ОБОРУДОВАНИЯ МАТЕРИАЛАМИ «РЕМОХЛОР» СОВМЕСТНО С МАТЕРИАЛАМИ «УНИТЕК» (ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ, ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ СРЕДЫ)

1. Состав грунтовочной композиции (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-МБ» - 100
Отвердитель грунтовки (550Г) - 19
Наполнитель - 50

2. Состав композиции основного слоя (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-МБ» - 100
Отвердитель (550) - 21 (19-23)
Наполнитель - 55

3. Состав защитной композиции (в массовых частях):

Связующее «Ремохлор-МБ» - 100
Отвердитель (550) - 21 (19-23)
Наполнитель - 60

4. Состав промежуточного слоя (в массовых частях):

Материал «Унитек» - 1000
Связующее «Ремохлор-МБ» - 50
Отвердитель (550) - 10 (9-11)
Наполнитель - 30

5. Состав покрытия «Унитек» (в массовых частях):

Материал «Унитек» - 100
Наполнитель - 10

Технологическая карта защиты материалами «Ремохлор» совместно с «Унитек»

1. Нанесение грунтовки, основного слоя, защитного слоя и ее сушка между слоями 30-45 минут. Если необходимо, то нанесение между слоями армирующего наполнителя;
2. Нанесение переходного слоя
3. Сушка покрытия - 1 сутки
4. Нанесения покрытия «Унитек». Количество слоев определяется толщиной покрытия.
5. Сушка каждого слоя - не менее 12 часов
6. Ремонт выявленных дефектов.
7. Окончательная сушка 5-7 дней.

РЕМОХЛОР