



Общество с ограниченной ответственностью
«Ремохлор»

ИНН/КПП 7724432061/772401001
info@remochlor.ru remochlor@mail.ru
+74996124402 +79037438738 +79969708738
www.remochlor.ru www.remoхлор.pф

**МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА
«УНИТЕК»**

В качестве грунтовки под покрытие «Унитек» используется смесь его с компаундами «Ремохлор». Соотношение «Унитек» -«Ремохлор» от 5:1 до 20:1.

Агрессивная среда	Концентрация в % масс.	Максимальная температура применения «Унитек» °С	Срок службы год
Соляная кислота	Любая	45	2 (6)*
Серная кислота	не выше 60	40	3 (7)*
Серная кислота	не выше 98	35	5 (7)*
Плавиковая кислота	любая	45	2(6)*
Фосфорная, Кремнефтористая кислоты	любая	50	3(6)*
Гидрокси Na, K, Li, Известковая вода, Аллюминаты Na, K	любая	50	5-8*
Гипохлориты Na, Ca	любая	60	5
Хлораты	любая	40	5
<i>Растворы:</i>			
хлоридов K, Na, Li, Fe, Zn	любая	60	5-9*
оксихлоридов Al	любая	50	5-9*
сульфатов (купоросов), Cu, Fe, Ni, Co, Zn, K, Ca, W, Mo		60	3-9*
фосфорных удобрений, фосфатов	любая	60	5
<i>Технологические растворы:</i>			
электролиза Cu, Ni, Zn, Co		90	3-5*
<i>Гальванических производств:</i>			
никелирования, меднения, цинков.		90	5-8*
фосфатирования, электрополир.		60	3-8*
обезжиривания и травления		50	3-7*
хромирования		80	7
Растворы поглощения хлора		40	5
Растворы поглощения оксидов серы		50	6
Растворы поглощения HF		40	4
Хозбытовые и промышленные, животноводческие стоки		45-60	4

* - совместно с покрытиями «Ремохлор»